

Актъ

1905 года Марта 24 дня была осмотрена колонна из зеленоволистой яшмы находящаяся в обработке с 29 Ноября 1904 года, в самом начале работы обнаруживавшая кое какія поверхностныя трещины но пущенная в ходъ в надеждѣ, что оны могут соммироваться. При шлифовкѣ на кругломъ машинномъ ходу теркалки отстала гаеть длиною 4 верш. шириною 2 верш. толщиною $1\frac{1}{2}$ велины верш. и далье пролодитъ такой же природный слой, являющій дугообразную форму 8 верш. длиною и до 3 верш. шириною въ самомъ широкомъ мѣстѣ. Слой этотъ при окончательной отдрѣлкѣ и полировкѣ долженъ мѣстами отстать и крошь того подлиннѣ колонны на той же сторонѣ въ разныхъ направленіяхъ оказались трещины и прослойки, которые по своей многочисленности задержавши съ усвѣдкомъ быть не могутъ и общій видъ колонны будетъ неудовлетворителенъ а потому дальнѣйшая обработка колонны остановлена а камень для колонны долженъ быть запыненъ новымъ. Постановлено объ изложенномъ записать въ настоящій актъ и утвердить его подписью лицъ нахо-

gubernata per canonicos.

M. Sup. al. ... M. Augustus

ella ...

Canonici ...